Primer EPX-3 DRY

(Provvisoria)

Descrizione

Il **PRIMER EPX-3 DRY** è una miscela secca di vari polimeri sintetici, in grado di migliorare notevolmente l'adesione di inchiostri idonei a pellicole di polipropilene, sia trattate corona che non trattate.

Applicazione

Il PRIMER EPX-3 DRY è stato sviluppato per la stampa di tutti i tipi di nastri adesivi in □□PP, indipendentemente dal sistema di produzione utilizzato.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99 ± 1

Modalità d'impiego

Il primer EPX-3 DRY deve essere disciolto al 3% di solidi totali (TS) in una miscela di cicloesano e toluene (60:40). La soluzione viene inizialmente preparata pre-solubilizzando il prodotto in una piccola quantità di solvente (circa il 20% di solidi), agitando rapidamente in un apposito miscelatore e diluendo poi fino al valore di solidi totali desiderato con la restante quantità di solvente. Per evitare solventi aromatici, è possibile utilizzare una miscela di cicloesano e ottano (80:20 o 90:10).

È importante notare che, essendo EPX-3 DRY un prodotto eterogeneo, il contenuto di una singola busta deve essere utilizzato interamente in un'unica soluzione, senza suddividerlo in lotti diversi.

L'utilizzo nel successivo processo di stampa è descritto nella nostra brochure specifica "Stampa flessografica".

Stoccaggio

Conservare in contenitori chiusi, al riparo dalla luce solare diretta.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it