



Tacksol 20/76 BW

(Временная)

Описание

TACKSOL 20/76 BW — это самоклеящаяся пленка на основе растворителей, изготовленная из натурального каучука и смол. После отверждения продукт отличается очень высокой внутренней прочностью, средней клейкостью и низкой адгезией.

Применение

TACKSOL 20/76 BW особенно подходит для производства защитных пленок и лент для очень гладких поверхностей.

Технические характеристики

Метод испытания	Ед. изм.	Стандарт
1. Сухой остаток	%	18 ± 1
Растворители		hexane

Способ применения

TACKSOL 20/76 BW можно разбавлять алифатическими и ароматическими растворителями для снижения вязкости. Для применения в защитных лентах требуется активация с помощью CURING AGENT D или CURING AGENT P65 (0,5–1%), при этом следует учитывать, что сшивание начинается сразу после добавления сшивающего агента в клей. Количество используемого изоцианата зависит от желаемых конечных характеристик. Мы рекомендуем провести предварительные испытания сшивания в небольших количествах, чтобы избежать ненужных затрат материала.

Упаковка

Продукт упакован в металлические бочки (14,5 kg).

Хранение

Перед использованием перемешайте. Держите тару плотно закрытой, чтобы предотвратить испарение растворителя. Храните при температуре от +5 °C до +40 °C, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Использовать в течение 12 месяцев с даты изготовления (в оригинальной закрытой упаковке).

Использовать в течение 12 месяцев с даты производства (в неповрежденной оригинальной упаковке).