



Release PP 25 Eco Dil. 0,5

Descripción

RELEASE PP 25 ECO DIL. 0,5 es un polivinilcarbamato en solución. El producto no contiene disolventes aromáticos.

Uso

Producto para utilizar como agente desmoldeante de alta eficacia para películas de PP, PE, PVC (también reforzadas con tejido de vidrio) y PET, adheridas con adhesivos a base de caucho natural o sintético y acrílicos. También se utiliza en procesos de impresión de 3 pasos, en los que no se pueden utilizar disolventes aromáticos.

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UdM	Standard
1. Extracto seco	%	0,5 ± 0,05
Disolventes	octano / alcohol isopropílico	

Notas

RELEASE PP 25 ECO DIL. 0,5 tiende a gelificarse a temperaturas inferiores a +20 °C, formando primero una solución opalescente y separando luego un residuo en el fondo. En tales casos, antes de utilizarlo, es necesario calentar el producto (a 35-40 °C) y mezclarlo bien para que recupere sus condiciones originales de perfecta eficacia.

Modo de empleo

Aplique aproximadamente 3-5 g/m² de **RELEASE PP 25 ECO DIL. 0,5** como sobreimpresión, secando perfectamente antes de rebobinar la cinta. Es normal que quede una pequeña cantidad de tinta en la bandeja, lo que no compromete la calidad de la impresión (si el producto está bien seco).

Embalaje

El producto se suministra en bidones metálicos (18 kg); cisternas IBC de plástico, antiestáticas, para productos ADR (700 kg).

Almacenamiento

Mantenga el producto a temperaturas superiores a +18 °C, protegido de los rayos solares.

Fecha de creación: 16 jul. 2024 Revisión: 1 Fecha de revisión: 16 jul. 2024

1/1

Las informaciones del producto son correctas según nuestro conocimiento, pero no representan ninguna garantía por lo que respecta a la aplicación del producto.