TACKSOL 10/87 PF-J

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 10/87 PF-J è un autoadesivo a base di gomma naturale e resine, dissolto in una miscela di idrocarburi alifatici C6-C7 (benzine). Dopo reticolazione, il prodotto è caratterizzato da una coesione molto elevata, da una buona adesività e resistenza al calore.

Applicazione

Il TACKSOL 10/87 PF-J è particolarmente indicato per la produzione di film e nastri protettivi ad alta adesività per superfici ruvide, particolarmente adatto al taglio laser.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	20±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 1200

Modalità d'impiego

Il TACKSOL 10/87 PF-J può essere diluito con solventi alifatici ed aromatici per ottenere la viscosità desiderata.

Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con isocianato come CURING AGENT D oppure CURING AGENT P65 (0.5-1%), tenendo presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta del reticolante nell'adesivo. La quantità di isocianato dipende dalle caratteristiche finali desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg); cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (750 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature non superiori a 40°C, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere i contenitori ben chiusi, per evitare l'evaporazione del solvente. In caso di stoccaggio prolungato, mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it