



TACKSOL 10/87 PF-B 25

(Provisorisches)

Beschreibung

TACKSOL 10/87 PF-B 25 ist ein lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Naturkautschuk und Spezialharzen, gelöst in C6-C7-Kohlenwasserstoffen. Nach vollständiger Trocknung zeichnet sich der Klebstoff durch eine sehr hohe Kohäsion, hohe Klebkraft sowie gute Wärmebeständigkeit aus.

Anwendung

TACKSOL 10/87 PF-B 25 wird für die Herstellung von PE-Schutzfolien und -Klebebändern für das Laserschneiden auf rauen Oberflächen empfohlen.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	25 ± 2
3. Brookfield-Viskosität 25 °C	mPa.s	500 ÷ 10000
Lösungsmittel	C6-C7-Kohlenwasserstoffe (Leichtbenzin)	

Gebrauchsanweisung

TACKSOL 10/87 PF-B 25 kann mit aliphatischen und aromatischen Lösungsmitteln verdünnt werden, um die gewünschte Viskosität zu erzielen.

CURING
AGENT D oder CURING AGENT P65 (0,5–1 %) ausgehärtet werden. Die Reaktion setzt sofort ein; es wird daher empfohlen, das Produkt unmittelbar nach der Aktivierung zu verarbeiten. Der Vernetzungsmechanismus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Klebstoffkonzentration, der Menge des Vernetzungsmittels und der Temperatur. Wir empfehlen, die Aushärtungsbedingungen vorab zu

überprüfen, um eine Materialverschwendung zu vermeiden.

Lagerung

Lagerbedingungen: Raumtemperatur soll nicht ueber +40 °C sein, geschützt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Halten Sie die Verpckung fest verschlossen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu verhindern. Bei längerer Lagerung rühren Sie das Produkt vor der Verwendung gut um.

Verwenden Sie in 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).