



Color Ink PP PAM+ADD

Description

Les COLOR INKS PP PAM+Additif de Ichemco sont des encres polyamidiques spéciaux, additionnés avec un produit antiadhérent, étudié pour l'impression des rubans en polypropylène enduits avec adhésif acrylique à base eau ou rubans hot-melt en PP ou rubans imprimables en PP avec adhésif à base solvant (inclus low-noise). Cette formule spéciale produit une impression brillante et bien couvrante, presque aussi claire qu'on obtiendrait avec encres PAM sans additif, mais avec une résistance extraordinaire au vieillissement et effet anti-bloquant.

Application

a) IMPRESSION DE RUBANS EN PP AVEC ADHESIF ACRILIQUE A BASE EAU (sans antiadhérent):

1. Traitement corona
2. Application de l'encre COLOR INK PP PAM+ADD. Machine pour impression : SIAT L 36 C, L 33, L46 ou L444.

b) IMPRESSION DE RUBANS EN PP FACILEMENT IMPRIMABLES.

Impression à un passage (sans primer ni antiadhérent): utiliser directement l'encre PAM+ADD. avec une machine comme SIAT L 33.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
68. Adhésion		conforme
69. Tonalité		conforme

Mode d'emploi

Les encres PP PAM+ADD sont prêts pour l'usage et ne doivent pas être dilués.

Il faut utiliser un cliché résistant aux solvants,

comme un photopolymère à base eau (TORELIEF WF170YSE, Ichemco) Etant nos encres composées par deux produits hétérogènes (encre + additif), avec densité et point de fusion divers, il faut les traiter avec attention:

- Stocker et utiliser en un endroit chaud en hiver, avec température minimum de 18°C.

- Remuer bien avant l'usage.

Si la température de stockage est inférieure à 18°C, l'additif peut geler. Dans ce cas chauffer le produit jusqu'à +35°C ou plus (avec attention : le produit est inflammable) au bain-marie et remuer bien.

Si la température pendant l'impression est inférieure à 18°C, l'encre peut geler dans le réservoir de la machine. En ce cas, chauffer le produit et le remuer bien.

Emballage

Le produit est livré dans fût métallique (10 kg).

Stockage

Stocker entre +20 et +40°C.

Utiliser dans 6 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).

Notes

SOLVANTS SUGGERES: pour nettoyer la machine utiliser notre DILUANT C PAM; pour diminuer la viscosité des encres qui viennent d'être ouvertes, utiliser notre THINNING VARNISH; si le solvant est évaporé dans les encres vieilles, diluer avec nos DILUANT C PAM et THINNING VARNISH (1:1); pour accélérer le séchage utiliser max. 5% notre ACCELERANT C PAM et pour le retarder utiliser max. 5% de RETARDANT C PAM.